

Peinture semi-épaisse pour façades

## PLASTIFLEX

Peintures et revêtements spéciaux

*Protège durablement des eaux de ruissellement et des polluants atmosphériques*



### Présentation

Revêtement plastique souple semi-épais à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse. Assure de par son épaisseur une protection durable du support contre les eaux de ruissellement et les polluants atmosphériques.



### Points forts

- Revêtement épais
- Décorative
- Bon complément pour un traitement anti-humidité
- Microporeux

### Propriétés

- Revêtement très souple, il décore et protège le support en masquant efficacement le faïencage.
- Il apporte ainsi un complément d'imperméabilisation aux maçonneries. Microporeux, il laisse respirer le support et est parfaitement lavable.
- Couche de finition pour les façades ou tout autre ouvrage à base de liants hydrauliques, béton brut ou cellulaire, plâtre, éléments préfabriqués neufs ou anciens, revêtus ou non.
- Très facile d'emploi.
- Conforme à la norme NFT 34720 "Revêtement semi-épais à fonction de protection des supports faïencés". Classification AFNOR : NFT 36005. Famille I. Classe 7b2. NFP 84403 : classe D3.
- Rendu : satiné.

### Mode d'emploi

- Conditions d'applications :  
Température entre 5° et 35°C.
- Humidité inférieure à 75%.
- **Prêt à l'emploi, ne jamais diluer.**
- Le support sera parfaitement propre, sec et exempt de toute partie non adhérente.
- Appliquer au rouleau laine, poils longs ou moyens, en croisant bien les 2 couches.
- Temps de séchage à 20°C (hors pluie) : 3 heures.
- Recouvrable : 12 h l'été et 24 h l'hiver.
- Consommation : 0,8 à 1 kg au m<sup>2</sup> en 2 couches.
- Nettoyage du matériel à l'eau.

**Température de mise en oeuvre :** Entre 12°C et 35°C

### Caractéristiques générales

**N° de référence :** PLA06065

**Aspect :** Liquide

**Couleur :** Voir caractéristiques complémentaires

**Odeur :** Légère

**Densité :** 1,45

## Caractéristiques techniques

**Anti-corrosion :** Non

**Diluant :** Eau

**Finition :** Finition

**Phase :** Aqueuse

**Bicomposants :** Non

## Caractéristiques complémentaires

Extrait sec en poids : 75% +/- 2%.

Extrait sec en volume : 63% ± 2%

Réf. : PLA06065 (blanc).

Réf. : PLA06066 (nuancier RAL, nous contacter).

## Réglementation

**Contact Alimentaire :** Non

**Pourcentage COV :** 38 g/l

## Conditionnement

**Capacité de conditionnement :** 20 Kg

**Type de conditionnement :** Vrac

## Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

## Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

**Température de stockage :** Température ambiante hors gel

**Durée de stockage conseillée :** 12 mois