

Rénovateur protecteur **PROTECTOL Vrac**

Protections et traitements de surfaces

Protection longue durée - Sans silicone



Présentation

PROTECTOL est un produit de protection longue durée contre la corrosion des pièces mécaniques et éléments de tôlerie.

Convient également à la rénovation des pare-chocs en plastique.

Sans silicone, PROTECTOL n'empêche pas l'adhérence des peintures.

Points forts

Protection et rénovation

Longue durée

Incolore

Sans silicone

Propriétés

- S'applique sur tout le matériel métallique tel que les moules, machines agricoles, de travaux publics, de construction, etc.
- Forme une pellicule huileuse adhérente non siccativante qui préserve de l'oxydation tous les métaux y compris les alliages légers.
- A la propriété de chasser l'eau et peut s'appliquer sur des pièces humides sans que ses performances soient affectées.
- Constitue aussi un excellent dégraissant lubrifiant et convient également pour la rénovation et le brillantage des surfaces telles que les pare-chocs plastiques de véhicules.
- Permet l'adhérence des produits de finition tels que les peintures, vernis, etc.

Mode d'emploi

- S'utilise pur à température ambiante, à la brosse, au trempé ou au pistolet (classique ou électrostatique) sur les supports secs ou humides mais propres.

Pour les opérations de rénovation et brillantage :

- Appliquer en pulvérisation ou en essuyage.
- Frotter au moyen d'un chiffon doux.
- Lorsque les revêtements obtenus n'ont plus lieu d'être, s'élimine facilement avec une solution de DECAPNET ou d'un solvant type SOLVAC 40.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : PTO07220

Aspect : Liquide

Couleur : ambrée clair

Odeur : caractéristique

Densité : 0,81

Caractéristiques techniques

Point éclair : 35

Caractéristiques complémentaires

Pouvoir couvrant : 80 - 100 m²/litre.

Tenue au brouillard salin : 100 heures (épaisseur 10 microns NFX 41-002). Tenue en cabine humide : > 350 heures (éprouvettes acier XC 18 S).

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 5 L, 30 L

Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Température de stockage : Température ambiante

Durée de stockage conseillée : 24 mois