

Peinture acrylique finition satinée

SATPEINT

Peintures et revêtements spéciaux

Lessivable et sans odeur !



Présentation

SATPEINT est une peinture de finition décorative satinée à base de copolymère acrylique en phase aqueuse.

Applicable sur tous supports tels que plâtre, toile de verre, ciment, bois et dérivés.



Points forts

- Pour pièces sèches ou humides
- Facile et agréable à appliquer
- Haut pouvoir couvrant
- Lessivable

Propriétés

- SATPEINT est adaptée aux anciennes peintures adhérentes lessivées ou lavées à l'eau sous pression et si nécessaire dépolies au papier de verre.
- SATPEINT est destinée à des applications en intérieur.
- SATPEINT est conforme aux spécifications des normes T30810 et T30811: peinture de finition pour pièces sèches et humides.
- Nombreuses teintes disponibles, voir notre nuancier.

Mode d'emploi

Conditions d'application :

- Humidité relative : Inférieure à 60 %.
- Etat du support : Parfaitement sec, cohérent. exempt de toute souillure
- Préparation de surface : Les travaux de préparation et d'apprêt nécessaires pour parvenir à la finition recherchée seront réalisés conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

*Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application non conforme à nos instructions selon le DTU 59.1.

Application à 20°C:

- S'utilise au rouleau YMA71113, à la brosse ou à l'airless (buse 17 à 19).
- Dilution maximum : 3 %.
- Rendement théorique : 8 à 10 m²/L (pour un film humide de 100μ soit 55μ sec). Le rendement varie avec la porosité du support et le matériel d'application.

Temps de séchage :

- Au toucher : 1 heure (retardé par temps froid et humide).
- Temps de recouvrement : Minimum 12 heures.

Température de mise en oeuvre : Entre 5°C et 35°C

Caractéristiques générales

N° de référence : SAT10978

Aspect : Liquide

Couleur : Voir caractéristiques complémentaires

Odeur : Légère

Densité : 1,25 (blanc)

Caractéristiques techniques

pH : 8

Anti-corrosion : Non

Diluant : Eau

Finition : Finition

Phase : Aqueuse

Bicomposants : Non

Caractéristiques complémentaires

Réf. : SAT10978 (teintes vives).

Réf. : SAT10992 (blanc).

Réf. : SAT10993 (pastel).

Caractéristiques techniques :

- Aspect du film sec : Satiné - Brillance sous un angle de 60° : 7 % (suivant NF T30-064).

- Extrait sec (NFT 30060) : En poids : 65 %.

- Tenue au feu : M1 sur support incombustible (Arrêté du 30/06/83).

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Pourcentage COV : 20 g/l

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 5 Kg, 20 Kg

Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Température de stockage : Température ambiante hors gel

Durée de stockage conseillée : 12 mois