

Peinture acrylique finition satinée

## SATPEINT

Peintures et revêtements spéciaux

*Lessivable et sans odeur !*



### Présentation

SATPEINT est une peinture de finition décorative satinée à base de copolymère acrylique en phase aqueuse.

Applicable sur tous supports tels que plâtre, toile de verre, ciment, bois et dérivés.



### Points forts

- Pour pièces sèches ou humides
- Facile et agréable à appliquer
- Haut pouvoir couvrant
- Lessivable

### Propriétés

- SATPEINT est adaptée aux anciennes peintures adhérentes lessivées ou lavées à l'eau sous pression et si nécessaire dépolies au papier de verre.
- SATPEINT est destinée à des applications en intérieur.
- SATPEINT est conforme aux spécifications des normes T30810 et T30811: peinture de finition pour pièces sèches et humides.
- Nombreuses teintes disponibles, voir notre nuancier.

### Mode d'emploi

#### Conditions d'application :

- Humidité relative : Inférieure à 60 %.
- Etat du support : Parfaitement sec, cohérent. exempt de toute souillure
- Préparation de surface : Les travaux de préparation et d'apprêt nécessaires pour parvenir à la finition recherchée seront réalisés conformément aux prescriptions du DTU 59.1.

\*Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application non conforme à nos instructions selon le DTU 59.1.

#### Application à 20°C:

- S'utilise au rouleau YMA71113, à la brosse ou à l'airless (buse 17 à 19).
- Dilution maximum : 3 %.
- Rendement théorique : 8 à 10 m<sup>2</sup>/L (pour un film humide de 100μ soit 55μ sec). Le rendement varie avec la porosité du support et le matériel d'application.

#### Temps de séchage :

- Au toucher : 1 heure (retardé par temps froid et humide).
- Temps de recouvrement : Minimum 12 heures.

**Température de mise en oeuvre :** Entre 5°C et 35°C

### Caractéristiques générales

**N° de référence :** SAT10978

**Aspect :** Liquide

**Couleur :** Voir caractéristiques complémentaires

**Odeur :** Légère

**Densité :** 1,25 (blanc)

## Caractéristiques techniques

**pH :** 8

**Anti-corrosion :** Non

**Diluant :** Eau

**Finition :** Finition

**Phase :** Aqueuse

**Bicomposants :** Non

## Caractéristiques complémentaires

Réf. : SAT10978 (teintes vives).

Réf. : SAT10992 (blanc).

Réf. : SAT10993 (pastel).

Caractéristiques techniques :

- Aspect du film sec : Satiné - Brillance sous un angle de 60° : 7 % (suivant NF T30-064).

- Extrait sec (NFT 30060) : En poids : 65 %.

- Tenue au feu : M1 sur support incombustible (Arrêté du 30/06/83).

## Réglementation

**Contact Alimentaire :** Non

**Pourcentage COV :** 20 g/l

## Conditionnement

**Capacité de conditionnement :** 5 Kg, 20 Kg

**Type de conditionnement :** Vrac

## Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

## Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

**Température de stockage :** Température ambiante hors gel

**Durée de stockage conseillée :** 12 mois